



Характеристики

TerrazzoBlue 4020 - каменная масса. Хорошие характеристики в отношении сушки и обжигу благодаря специальной смеси шамота. Хорошо подходит для больших предметов.

Терраццо-эффект от полировки после обжига. Пластичная масса, поставляется брикетом в упаковке. Содержание шамота: 40 %, фракция шамота: 0 - 2,0 мм (черный и белый шамот)

Цвет после обжига	голубой - светло-голубой
Рекомендуемый диапазон температуры обжига:	1000°C - 1280°C

Технические данные

До обжига

Влажность	17,9% пластичная масса							
Химический анализ	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O
	69,5%	1,30%	23,5%	1,90%	0,20%	0,40%	2,40%	0,40%
Потери при прокаливании	6,0%							
Усадка при сушке	5,8% пластических свойств							

После обжига

Температура обжига образца [°C]	1200
Коэффициент теплового расширения [x10 ⁻⁶ /°C]	
20 - 400°C	6,2
20 - 500°C	6,5
20 - 600°C	7,5
Усадка при обжиге [%]	4,8
Влагопоглощение [%]	6,2

